

● BIAŁY

TLENEK MAGNEZU PASZOWY

MgO 80

0-0,8 mm granulacja

Wysoka czystość · niska zawartość żelaza.




Schemat granulacji, nie zdjęcie produktu

Parametry

MgO · typowo 80 %	Mg · typowo 48,3 %	Fe ₂ O ₃ · typowo 0,3 %
-----------------------------	------------------------------	---

Która to frakcja? Granulacja na tle oferty



Zastosowanie

Do mieszanek mineralnych i paszowych. Drobna frakcja dobrze miesza się z innymi komponentami.

Naturalny magnezyt kalcynowany w kontrolowanym procesie termicznym. Materiał paszowy nr 11.2.1, wzór chemiczny MgO.

Logistyka

Worek 25 kg	paleta 40 × 25 kg = 1000 kg
Big bag	z wysypem dolnym
Trwałość	24 mies., w suchym miejscu

GMP+ assured
system bezpieczeństwa pasz

Materiał paszowy
nr 11.2.1 wg katalogu UE

Nr wet. PL3025074p
na każdej etykiecie

Dokumenty
karta techniczna, karta
charakterystyki, etykieta

Wartości typowe; dane orientacyjne ze względu na mineralne pochodzenie produktu. Tlenek magnezu chłonie wilgoć: otwarte opakowania zabezpieczyć folią. Pełną kartę techniczną i kartę charakterystyki przekazujemy na zapytanie.



TLENEK MAGNEZU PASZOWY

MgO 85

0,2–1,0 mm granulacja

Wysoka czystość · niska zawartość żelaza.




Schemat granulacji, nie zdjęcie produktu

Parametry

MgO · typowo 85%	Mg · typowo 51%	Fe ₂ O ₃ · typowo 0,3%
----------------------------	---------------------------	--

Która to frakcja? Granulacja na tle oferty



Zastosowanie

Do mieszanek paszowych sypkich i granulowanych. Granulat mniej pyli i dobrze się dozuje.

Naturalny magnezyt kalcynowany w kontrolowanym procesie termicznym. Materiał paszowy nr 11.2.1, wzór chemiczny MgO.

Logistyka

Worek 25 kg	paleta 40 × 25 kg = 1000 kg
Big bag	z wysypem dolnym
Trwałość	24 mies., w suchym miejscu

GMP+ assured system bezpieczeństwa pasz	Materiał paszowy nr 11.2.1 wg katalogu UE	Nr wet. PL3025074p na każdej etykiecie	Dokumenty karta techniczna, karta charakterystyki, etykieta
---	---	--	---

Wartości typowe; dane orientacyjne ze względu na mineralne pochodzenie produktu. Tlenek magnezu chłonie wilgoć: otwarte opakowania zabezpieczyć folią. Pełną kartę techniczną i kartę charakterystyki przekazujemy na zapytanie.



TLENEK MAGNEZU PASZOWY

MgO 85

0,2–1,6 mm granulacja

Wysoka czystość · niska zawartość żelaza.




Schemat granulacji, nie zdjęcie produktu

Parametry

MgO · typowo 85%	Mg · typowo 51%	Fe ₂ O ₃ · typowo 0,3%
----------------------------	---------------------------	--

Która to frakcja? Granulacja na tle oferty



Zastosowanie

Do mieszanek paszowych sypkich i granulowanych. Granulat mniej pyli i dobrze się dozuje.

Naturalny magnezyt kalcynowany w kontrolowanym procesie termicznym. Materiał paszowy nr 11.2.1, wzór chemiczny MgO.

Logistyka

Worek 25 kg	paleta 40 × 25 kg = 1000 kg
Big bag	z wysypem dolnym
Trwałość	24 mies., w suchym miejscu

GMP+ assured system bezpieczeństwa pasz	Materiał paszowy nr 11.2.1 wg katalogu UE	Nr wet. PL3025074p na każdej etykiecie	Dokumenty karta techniczna, karta charakterystyki, etykieta
---	---	--	---

Wartości typowe; dane orientacyjne ze względu na mineralne pochodzenie produktu. Tlenek magnezu chłonie wilgoć: otwarte opakowania zabezpieczyć folią. Pełną kartę techniczną i kartę charakterystyki przekazujemy na zapytanie.


JASNOBRĄZOWY

TLENEK MAGNEZU PASZOWY

MgO 86

0-0,2 mm granulacja

Najwyższa zawartość MgO · dostępny luzem.




Schemat granulacji, nie zdjęcie produktu

Parametry

MgO · typowo 86 % gwarantowane: min. 85%	Mg · typowo 51,6 % gwarantowane: min. 51%	CaO · typowo 4,5 %	Fe ₂ O ₃ · typowo 7,4 % gwarantowane: max. 7,7%
--	---	------------------------------	---

Która to frakcja? Granulacja na tle oferty



Zastosowanie

Do premiksów i mieszanek mineralnych, w których liczy się równomierne rozproszczenie w małej dawce.

Naturalny magnezyt kalcynowany w kontrolowanym procesie termicznym. Materiał paszowy nr 11.2.1, wzór chemiczny MgO.

Logistyka

Worek 25 kg	paleta 40 × 25 kg = 1000 kg
Big bag	z wysypem dolnym
Luzem	do silosu, do potwierdzenia
Trwałość	24 mies., w suchym miejscu
Gęstość nasypowa	1050-1150 kg/m ³

GMP+ assured system bezpieczeństwa pasz	Materiał paszowy nr 11.2.1 wg katalogu UE	Nr wet. PL3025074p na każdej etykiecie	Dokumenty karta techniczna, karta charakterystyki, etykieta
---	---	--	---

Wartości typowe; dane orientacyjne ze względu na mineralne pochodzenie produktu. Tlenek magnezu chłonie wilgoć: otwarte opakowania zabezpieczyć folią. Pełną kartę techniczną i kartę charakterystyki przekazujemy na zapytanie.


JASNOBRĄZOWY

TLENEK MAGNEZU PASZOWY

MgO 86

0,2–1,0 mm granulacja

Najwyższa zawartość MgO · dostępny luzem.




Schemat granulacji, nie zdjęcie produktu

Parametry

MgO · typowo 86% gwarantowane: min. 85%	Mg · typowo 51,6% gwarantowane: min. 51%	CaO · typowo 4,5%	Fe ₂ O ₃ · typowo 7,4% gwarantowane: max. 7,7%
---	--	-----------------------------	--

Która to frakcja? Granulacja na tle oferty



Zastosowanie

Do mieszanek paszowych sypkich i granulowanych. Granulat mniej pyli i dobrze się dozuje.

Naturalny magnezyt kalcynowany w kontrolowanym procesie termicznym. Materiał paszowy nr 11.2.1, wzór chemiczny MgO.

Logistyka

Worek 25 kg	paleta 40 × 25 kg = 1000 kg
Big bag	z wysypem dolnym
Luzem	do silosu, do potwierdzenia
Trwałość	24 mies., w suchym miejscu
Gęstość nasypowa	1050–1150 kg/m ³

GMP+ assured
system bezpieczeństwa pasz

Materiał paszowy
nr 11.2.1 wg katalogu UE

Nr wet. PL3025074p
na każdej etykiecie

Dokumenty
karta techniczna, karta
charakterystyki, etykieta

Wartości typowe; dane orientacyjne ze względu na mineralne pochodzenie produktu. Tlenek magnezu chłonie wilgoć: otwarte opakowania zabezpieczyć folią. Pełną kartę techniczną i kartę charakterystyki przekazujemy na zapytanie.

JASNOBRĄZOWY

TLENEK MAGNEZU PASZOWY

MgO 86

0-1,2 mm granulacja

Najwyższa zawartość MgO · dostępny luzem.




Schemat granulacji, nie zdjęcie produktu

Parametry

MgO · typowo 86 % gwarantowane: min. 85%	Mg · typowo 51,6 % gwarantowane: min. 51%	CaO · typowo 4,5 %	Fe ₂ O ₃ · typowo 7,4 % gwarantowane: max. 7,7%
--	---	------------------------------	---

Która to frakcja? Granulacja na tle oferty



Zastosowanie

Uniwersalna frakcja do mieszanek paszowych i mineralnych.

Naturalny magnezyt kalcynowany w kontrolowanym procesie termicznym. Materiał paszowy nr 11.2.1, wzór chemiczny MgO.

Logistyka

Worek 25 kg	paleta 40 × 25 kg = 1000 kg
Big bag	z wysypem dolnym
Luzem	do silosu, do potwierdzenia
Trwałość	24 mies., w suchym miejscu
Gęstość nasypowa	1050-1150 kg/m ³

GMP+ assured
system bezpieczeństwa pasz**Materiał paszowy**
nr 11.2.1 wg katalogu UE**Nr wet. PL3025074p**
na każdej etykiecie**Dokumenty**
karta techniczna, karta
charakterystyki, etykieta

Wartości typowe; dane orientacyjne ze względu na mineralne pochodzenie produktu. Tlenek magnezu chłonie wilgoć: otwarte opakowania zabezpieczyć folią. Pełną kartę techniczną i kartę charakterystyki przekazujemy na zapytanie.